

# BOUCHON EN FIBROBÉTON

*Bouchons conçus pour le rebouchage des tubes en fibrobéton, permettant une finition impeccable.*



## MISE EN OEUVRE

- Utiliser des produits de pose : base hydraulique à base de résine dont la granulométrie  $< 0,5$  mm pour des ouvrages sans contraintes d'étanchéité.
- Respecter les conseils techniques d'utilisation des fabricants de produits de pose.




## AVANTAGES

- Pose facile et rapide.
- Élément du même matériel que celui de la structure murale.
- Finitions impeccables.
- Solution économique car ne nécessite pas de ravalement.



# BOUCHON EN FIBROBÉTON



## INFORMATIONS BÉTON

| CRITÈRES                                     | FIBROBÉTON                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Masse volumique</i>                       | 2000 Kg/m <sup>3</sup>                                                        |
| <i>Résistance à la compression</i>           | C40/50                                                                        |
| <i>Classe d'exposition</i>                   | X0 - XC - XD                                                                  |
| <i>Classe de matériau</i>                    | A1                                                                            |
| <i>Porosité ouverte</i>                      | 9,6%                                                                          |
| <i>% d'absorption d'eau</i>                  | < 5%                                                                          |
| <i>Coef. d'absorption d'eau/ capillarité</i> | 0,02 Kg (m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )                                 |
| <i>Mouvement d'humidité linéaire</i>         | 0,04%                                                                         |
| <i>Classement au feu</i>                     | F30 - F180                                                                    |
| <i>Adhésion au béton</i>                     | 0.4 N/mm <sup>2</sup>                                                         |
| <i>Teneur en chlorure</i>                    | < 0,2                                                                         |
| <i>Tolérance dimensionnelle</i>              | +/-2mm                                                                        |
| <i>Constituants</i>                          | Ciment Portland, filler calcaire, sable, eau, adjuvants, fibre polypropylène. |

NB : Les bouchons ont été testés et sont conformes aux exigences des différentes normes européennes. Le procédé de fabrication fait l'objet d'un suivi et respecte les exigences de la norme EN ISO 9001:2015.

## INFORMATIONS PRODUITS

### Bouchon - Fibrobéton 22

| Référence | Dimensions<br>D x L (mm) | Poids un.<br>(Kg) Δ ±5% | Un. /<br>sac | Poids/sac<br>(Kg) Δ ±5% | Sac /<br>palette | Un. /<br>palette | Poids/palette<br>(Kg) Δ ±5% | Format / palette<br>l x L x H (mm) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| BBF22L20  | 20 x 20                  | 0,018                   | 1000         | 18                      | 40               | 40 000           | 750                         | 1100 x 1100 x 500                  |
| BBF22L40  | 20 x 40                  | 0,036                   | 500          | 18                      | 40               | 20 000           | 750                         | 1100 x 1100 x 500                  |

### Bouchon - Fibrobéton 26

| Référence | Dimensions<br>D x L (mm) | Poids un.<br>(Kg) Δ ±5% | Un. /<br>sac | Poids/sac<br>(Kg) Δ ±5% | Sac /<br>palette | Un. /<br>palette | Poids/palette<br>(Kg) Δ ±5% | Format / palette<br>l x L x H (mm) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| BBF26L20  | 24 x 20                  | 0,020                   | 1000         | 20                      | 40               | 40 000           | 830                         | 1100 x 1100 x 500                  |
| BBF26L40  | 24 x 40                  | 0,040                   | 500          | 20                      | 40               | 20 000           | 830                         | 1100 x 1100 x 500                  |

### Bouchon - Fibrobéton 32

| Référence | Dimensions<br>D x L (mm) | Poids un.<br>(Kg) Δ ±5% | Un. /<br>sac | Poids/sac<br>(Kg) Δ ±5% | Sac /<br>palette | Un. /<br>palette | Poids/palette<br>(Kg) Δ ±5% | Format / palette<br>l x L x H (mm) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| BBF32L20  | 30 x 20                  | 0,036                   | 750          | 27                      | 40               | 30 000           | 1 110                       | 1100 x 1100 x 500                  |
| BBF32L40  | 30 x 40                  | 0,072                   | 375          | 27                      | 40               | 15 000           | 1 110                       | 1100 x 1100 x 500                  |